



Den Braven



Better results through Knowledge

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Zwaluw® Maxi-Gunfoam

Επαγγελματικός, Maxi απόδοσης, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός



#### Περιγραφή Προϊόντος

Ο Zwaluw Maxi-Gunfoam είναι επαγγελματικός, υψηλής ποιότητας διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού, ελεγχόμενης διόγκωσης, ενός συστατικού, σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ο Zwaluw Maxi-Gunfoam ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς.

#### Πλεονεκτήματα

- Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικός διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός
- Ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα για μεγαλύτερη απόδοση

#### Εφαρμογές

Ο Zwaluw Maxi-Gunfoam χρησιμοποιείται για αρμούς συνδέσεων γύρω από κουφώματα και κατασκευαστικούς αρμούς, διαχωριστικά τοιχώματα, οροφές, αρμούς δαπέδων, οπές τοιχοποιίας για την εγκατάσταση σωληνώσεων μέσα από τοίχους και πατώματα. Σε γενικές γραμμές ο αφρός έχει μια εξαιρετική πρόσφυση στο σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, γύψο, ξύλο, μέταλλο και πολλά πλαστικά όπως το πολυστερένιο, άκαμπτο αφρό PU και uPVC. Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη σύνδεση μεταξύ τούβλων και τοιχοποιίας. Ο αφρός κάνει ελεγχόμενη διόγκωση και έχει περισσότερη απόδοση από τους κοινούς αφρούς. Το μπουκάλι δουλεύεται σε όλες τις θέσεις.

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία Εφαρμογής		+5°C till +35°C
Χημική Βάση		Polyurethane
Κλειστής Κυψέλης		± 70%
Χρόνος Ωριμανσης	FEICA TM1005	50 - 150 minutes
Χρόνος Κοπήs		25 - 100 minutes
Πυκνότητα		12-15 kg/m <sup>3</sup>
Σταθερότητα Διάστασης	FEICA TM1004	-5% < DS < 0%
Συμπεριφορά Καύσης		B3
Ελεύθερο στο Άγγιγμα	FEICA TM1014	5-15 minutes
Θερμοκρασίας Αντοχής		-40°C till +90°C
Θερμική Αγωγιμότητα		30-35 mW/m.K
Απόδοση	FEICA TM1003	870 ml = 55 - 65 liter

#### Σχεδιασμός Αρμού

Αρμοί μεγαλύτεροι και βαθύτεροι από 5 cm θα πρέπει να γεμίζονται σε στρώσεις. Ο χρόνος μεταξύ των στρώσεων θα πρέπει να είναι 15-30 λεπτά. Πριν από κάθε εφαρμογή ψεκάστε την επιφάνεια με νερό.

#### Προετοιμασία και Εφαρμογή

Πριν χρησιμοποιήσετε το Zwaluw Maxi-Gunfoam διαβάστε το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Ψεκάστε την επιφάνεια με νερό πριν την εφαρμογή. Για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες, φροντίστε η θερμοκρασία της φιάλης να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον μία ώρα πριν εφαρμόσετε. Βιδώστε την φιάλη στο πιστόλι του αφρού. Ενδείκνυται πιστόλι Zwaluw NBS M gold. Ανακινείστε τον αφρό (για τουλάχιστον 20 φορές) πριν την χρήση. Προστατέψτε τα μάτια σας και φοράτε γάντια και ρούχα προστασίας. Καλύψτε το δάπεδο και τα έπιπλα με χαρτί ή νάυλον επικάλυψης. Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται με Zwaluw® Universal PU-Cleaner. Ο στεγνός αφρός αφαιρείται με μηχανικά μέσα και Pur Remover. Συνιστάται δοκιμή πριν την εφαρμογή.

#### Καθαρισμός

Ο φρέσκος αφρός καθαρίζεται με Zwaluw Universal PU-Cleaner (PDS 5.30). Ο στεγνός αφρός με μηχανικά μέσα και Zwaluw®Pur Remover.



Den Braven



Better  
results  
through  
Knowledge

## Τεχνικά Φυλλάδια

### Zwaluw® Maxi-Gunfoam

Επαγγελματικός, Maxi απόδοσης, διογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός

#### Χρώματα

- Κιτρινωπό
- Κίτρινο

#### Συσκευασία

- Φιάλη 825 ml

#### Διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μεταξύ +5°C & +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του Zwaluw Maxi-Gunfoam είναι 18 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται, στην αρχική κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

#### Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

#### Ποιότητα & Εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.