

Sika® Parete

Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος τροποποιημένος με πολυμερή για τελειοποίηση οικοδομικών επιφανειών

Περιγραφή Προϊόντος

Το Sika® Parete είναι λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος τσιμεντοειδούς βάσης πριν την εφαρμογή της τελικής βαφής.

Εφαρμογές

Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε εσωτερικές επιφάνειες, για σπατουλάρισμα τοίχων και οροφών, για επιχρίσματα τσιμεντοειδούς βάσης, γυψοσανίδες, και τσιμεντοσανίδες.

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- n Υψηλής λευκότητας
- n Ευκολία εφαρμογής
- n Αντιμυκητική προστασία
- n Εφαρμόζεται σε διάφορα υποστρώματα
- n Πολύ καλή εργασιμότητα
- n Εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή ψεκασμού
- n Πάχος στρώσης από 1mm έως 3 mm

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μορφή

Εμφάνιση / Χρώμα Σκόνη, λευκή

Συσκευασία Σακί 20 kg

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον, προστατευμένο από τον παγετό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χημική Βάση Τσιμέντο, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα

Πυκνότητα μίγματος ~ 1,3 gr / cm³

Κοκκομετρία 60-80 μm

Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση 1 mm

Μέγιστο συνολικό πάχος εφαρμογής 3 mm

Construction



Πληροφορίες Συστήματος

Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Κατανάλωση	~ 1 kg/m ² /mm πάχους στρώσης
Ποιότητα Υποστρώματος	Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, καθαρή, συμπαγής, απαλλαγμένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, λιμνάζοντα νερά, σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια και βαφές.
Προετοιμασία Υποστρώματος	Ασταρώστε με το ενός συστατικού ακρυλικό αστάρι SikaColor® 500 W για απορροφητικά υποστρώματα.

Συνθήκες Εφαρμογής / Περιορισμοί

Θερμοκρασία Υποστρώματος	+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη
Σχετική Υγρασία Περιβάλλοντος	80 % max

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανάμιξη	Αναμίξτε 20 Kg Sika® Parete με 7-8 lt νερού.
Χρόνος Ανάμιξης	Αδειάστε το νερό μέσα στο δοχείο ανάμιξης στη σωστή αναλογία και προσθέστε τη σκόνη στο νερό. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμικτήρα για 3 λεπτά σε χαμηλές στροφές μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Αφήστε το μίγμα να ηρεμήσει για 3 λεπτά και αναδεύστε ελαφρώς.
Μέθοδος Εφαρμογής	Εφαρμόστε το Sika® Parete στο υπόστρωμα σε μέγιστο πάχος ανά στρώση 1 mm χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα και εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη του υποστρώματος με το υλικό. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση μετά από 5-6 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το συνολικό μέγιστο συνιστώμενο πάχος εφαρμογής είναι 3 mm.
Καθαρισμός Εργαλείων	Καθαρίστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα εφαρμογής με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Σκληρωμένο / ώριμο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.
Χρόνος Εργασιμότητας	~ 2-3 ώρες (στους +23°C)
Σημειώσεις Εφαρμογής / Περιορισμοί	Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών ή ανέμου το υπόστρωμα θα πρέπει να διαβραχεί μέχρι κορεσμού. Αποφύγετε την εφαρμογή σε γυαλιστερές επιφάνειες ή μη απορροφητικά υποστρώματα όπως μέταλλο, πλακάκια, βαφές. Αποφύγετε την ανάμιξη με τσιμέντο ή άλλα τσιμεντοειδή κονιάματα. Αποφύγετε την εφαρμογή σε σκονισμένες επιφάνειες (προετοιμάστε την επιφάνεια με Sika® Color 500W). Μετά την εφαρμογή του ασταριού η επιφάνεια θα πρέπει να παραμείνει απορροφητική χωρίς σχηματισμό επιφανειακού υμένα. Μη χρησιμοποιείτε το Sika® Parete για σφράγιση κινητικών αρμών. Μη χρησιμοποιείτε το Sika® Parete σε εξωτερικές εφαρμογές.

Βάση Μετρήσιμων Τιμών

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

Τοπικοί Περιορισμοί

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Φύλλο Στοιχείων Ασφαλείας Υλικού, το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπνευστικότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600
Fax.: +30 210 81 60 606
e-mail: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

